

		1 Hersteller/Lieferer AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, OERLIKON-Brand mit Herstellerwerken gemäß VdTÜV Liste 1000 F 95315 Saint-Ouen l'Aumone				2 Kennblatt- Nummer: 02131.09 06.2008		
3	Schweißzusatz: Draht-Pulver-Kombination						5	
4	Marke: OE-SD3 1 Ni 1/2Mo			6	Pulvermarke: OP 41 TT			Anga- ben des Her- stel- lers
7	Typ: S 3 Ni1Mo gemäß DIN EN 756			9	Pulvertyp: SA FB 1 53 DC H5			
				10	Pulverkörnung: 2-20 gemäß DIN EN 760			
13	Die weitere Gültigkeit wird in der jeweils letzten Ausgabe der CD-ROM 'TÜV-eignungsgeprüfte Schweißzusätze' bescheinigt.							
15	Wärmebehandlung (Wb) nach dem Schweißen und Werkstoffe							
	Pos	Wb	Gruppe / Werkstoff 1	Text	Gruppe / Werkstoff 2	Bem.		
		U	Gruppe 1.2					
		S	Gruppe 1.2					
		U	Gruppe 1.3 (ReH max.460 N/mm²)					
		S	Gruppe 1.3 (ReH max.460 N/mm²)					
		U	Gruppe 2.1					
		U	Gruppe 3.1 (ReH max.460 N/mm²)					
		S	Gruppe 3.1 (ReH max.460 N/mm²)					
		U	15 NiCuMoNb 5 (WB 36)					
		S	15 NiCuMoNb 5 (WB 36)					
		A	15 NiCuMoNb 5 (WB 36)					
		U	17 MnMoV 6 4 (WB 35)					
		S	17 MnMoV 6 4 (WB 35)					
		S	20 MnMoNi 4 5			(1)		
16	Die Werkstoffeinteilung entspricht ISO 15608:2000							
19	Falls unter 32 nicht anders angegeben, ist die Eignungsprüfung in Position waagrecht gültig.							
20	Drahtdurchmesser/ Bandabmessungen [mm]		Stromstärke [A]	Spannung [V]	Gerätevorschub [cm/min]	Arbeitstemperatur [°C]		
	3,0		450	28	55	150-200		
22	Draht-Pulver: Nahtaufbau geeignet für: -Mehrlagenschweißung							
23	Wanddicke: unbegrenzt			24	Stromart und Polung: G+			
26	Höchste Betriebstemperatur im Kurzzeitbereich wie Grundwerkstoff, jedoch max.:						450 °C	
27	Höchste Betriebstemperatur im Langzeitbereich max.:						500 °C	
28	Tiefste Betriebstemperatur wie Grundwerkstoff, jedoch nicht tiefer als:						-20 °C	
29	Berechnungskennwert: wie Grundwerkstoff							
30	Bei Einsatz im Langzeitbereich: 0,8 x Berechnungskennwert des Grundwerkstoffes für volltragende Nähte							
31	Korrosionsbeständigkeit nachgewiesen nach: ---							
32	Bemerkungen: (1) Gegen eine Verwendung des Werkstoffes 20 MnMoNi 55 bestehen für überwachungsbedürftige Anlagen gemäß § 2 Gerätesicherheitsgesetz keine Bedenken.							
33	Die Eignungsprüfung erfolgte auf der Grundlage des VdTÜV-Merkblattes 1153. Soweit in Rubrik 32 - Bemerkungen - nicht anders angegeben, ist dieser Schweißzusatz unter Beachtung des Anhangs I Abschnitt 4 der Druckgeräterichtlinie für den Einsatz nach Druckgeräterichtlinie geeignet.							
34	Erläuterungen: A - angelassen S - spannungsarmgeglüht W - weichgeglüht G+ - Gleichstrom Pluspol L - lösungsgeglüht St- stabilgeglüht G- - Gleichstrom Minuspol u. abgeschreckt U - ungeglüht W - Wechselstrom N - normalgeglüht V - vergütet *) - erscheint im selben Verlag							

35 Erstellt durch: **TÜV Pfalz**

VdTÜV-Kennblatt für Schweißzusätze

	1 Hersteller/Lieferer	2 Kennblatt- Nummer:
	AIR LIQUIDE WELDING FRANCE, OERLIKON-Brand mit Herstellerwerken gemäß VdTÜV Liste 1000 F 95315 Saint-Ouen l'Aumone	02131.09 06.2008

***) Herausgeber: Verband der TÜV e.V.**

Vertrieb: TÜV-Media GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Group