

VdTÜV-Kennblatt für Schweißzusätze

		1 Hersteller/Lieferer 2 Kennblatt-Nummer: ESAB / ESAB AB 05262.03 mit Herstellerwerken gemäß VdTÜV Liste 1000 01.2007				
3	Schweißzusatz: Band-Pulver-Kombination				5	Angaben des Herstellers
4	Marke: OK Band 347		6	Pulvermarke: OK Flux 10.92		
7	Typ: X5 CrNiNb 19.9 (1.4551)		9	Pulvertyp: BC S5 71645 DC 8 B (1)		
			10	Pulverkörnung: 12x65 nach Tyler		
13	Die weitere Gültigkeit wird in der jeweils letzten Ausgabe der CD-ROM 'TÜV-eignungsgeprüfte Schweißzusätze' bescheinigt.					
15	Wärmebehandlung (Wb) nach dem Schweißen und Werkstoffe					
	Pos	Wb	Gruppe / Werkstoff 1	Text	Gruppe / Werkstoff 2	Bem.
		U	Gruppe 1.2	als Trägerwerkstoff		
		S	Gruppe 1.2	als Trägerwerkstoff		
		U	Gruppe 1.3 (ReH max.420 N/mm²)	als Trägerwerkstoff		
		S	Gruppe 1.3 (ReH max.420 N/mm²)	als Trägerwerkstoff		
		U	Gruppe 2.1 (ReH max.420 N/mm²)	als Trägerwerkstoff		
		U	Gruppe 3.1 (ReH max.420 N/mm²)	als Trägerwerkstoff		
		S	Gruppe 3.1 (ReH max.420 N/mm²)	als Trägerwerkstoff		
		U	11 MnNi 5 3	als Trägerwerkstoff		
		S	11 MnNi 5 3	als Trägerwerkstoff		
		U	12 MnNi 6 3	als Trägerwerkstoff		
		S	12 MnNi 6 3	als Trägerwerkstoff		
		U	13 MnNi 6 3	als Trägerwerkstoff		
		S	13 MnNi 6 3	als Trägerwerkstoff		
		U	15 MnNi 6 3	als Trägerwerkstoff		
		S	15 MnNi 6 3	als Trägerwerkstoff		
		S	20 MnMoNi 5 5	als Trägerwerkstoff		(2)
16	Die Werkstoffteilung entspricht ISO 15608:2000					
19	Der im Kennblatt genannte Anwendungsbereich ist unter Beachtung der nachfolgend aufgeführten Schweißparameter festgelegt worden. Falls unter 32 nicht anders angegeben, ist die Eignungsprüfung in Position waagrecht gültig.					
20	Drahtdurchmesser/ Bandabmessungen [mm]	Stromstärke [A]	Spannung [V]	Gerätevorschub [cm/min]	Arbeitstemperatur [°C]	
	0,5 x 60,0	1.L. ~ 800	~28	15	120 ≤ T ≤ 150	
22	Band-Pulver: Nahtaufbau geeignet für:					
23	Wanddicke: unbegrenzt			24	Stromart und Polung: G+	
26	Höchste Betriebstemperatur im Kurzzeitbereich wie Grundwerkstoff, jedoch max.:					400 °C
27	Höchste Betriebstemperatur im Langzeitbereich max.:					--- °C
28	Tiefste Betriebstemperatur wie Grundwerkstoff, jedoch nicht tiefer als:					-10 °C
29	Berechnungskennwert: wie Grundwerkstoff					
30	Bei Einsatz im Langzeitbereich: ---					
31	Korrosionsbeständigkeit nachgewiesen nach: DIN 50914					
32	Bemerkungen: (1) Nach DIN 32522. (2) Sowie entsprechende Werkstoffe der Gruppe 3 HP 0. Für Nahtaufbau gilt: Geeignet für 2. Lage und weitere Lagen von Mehrlagenplattierungen. 1. Lage geschweißt mit OK 11.66 - OK Flux 10.92.					
33	Die Eignungsprüfung erfolgte auf der Grundlage des VdTÜV-Merkblattes 1153. Soweit in Rubrik 32 - Bemerkungen - nicht anders angegeben, ist dieser Schweißzusatz unter Beachtung des Anhangs I Abschnitt 4 der Druckgeräterichtlinie für den Einsatz nach Druckgeräterichtlinie geeignet.					
34	Erläuterungen: A - angelassen S - spannungsarmgeglüht W - weichgeglüht G+ - Gleichstrom Pluspol L - lösungsgeglüht St- stabilgeglüht G- - Gleichstrom Minuspol u. abgeschreckt U - ungeglüht W - Wechselstrom N - normalgeglüht V - vergütet *) - erscheint im selben Verlag					

VdTÜV-Kennblatt für Schweißzusätze

	1 Hersteller/Lieferer	2 Kennblatt- Nummer:
	ESAB / ESAB AB	05262.03
	mit Herstellerwerken gemäß VdTÜV Liste 1000	01.2007

35 Erstellt durch: TÜV Rheinland Group

Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Herausgebers vorbehalten.

***) Herausgeber: Verband der TÜV e.V.**

Vertrieb: TÜV-Media GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Group