

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1</b> Hersteller/Lieferer:<br><b>Capilla Schweißmaterial</b><br><b>D-33719 Bielefeld</b> |                      |      | <b>2</b> Kennblatt-<br>Nummer:<br><b>07220.03</b><br><b>09.2007</b> |      |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                          | Schweißzusatz: <b>Stabelektrode</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                      |      | <b>5</b><br>Angaben<br>des<br>Herstellers                           |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                          | Marke: <b>Capilla 347</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
| 7                                                                                                                                                                                                                          | Typ: <b>EN 1600 - E 19 9 Nb R 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
| 11                                                                                                                                                                                                                         | Durchmesserbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2,0 bis 4,0</b>                                                                          | mm                   | 12   | Hilfsstoffe: <b>---</b>                                             |      |
| 13                                                                                                                                                                                                                         | Die weitere Gültigkeit wird in der jeweils letzten Ausgabe der CD-ROM 'TÜV-eignungsgeprüfte Schweißzusätze' bescheinigt.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
| 15                                                                                                                                                                                                                         | Wärmebehandlung (Wb) nach dem Schweißen und Werkstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                            | Pos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wb                                                                                          | Gruppe / Werkstoff 1 | Text | Gruppe / Werkstoff 2                                                | Bem. |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U                                                                                           | Gruppe 8.1           |      |                                                                     |      |
| 16                                                                                                                                                                                                                         | Die Werkstoffenteilung entspricht ISO 15608:2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
| 21                                                                                                                                                                                                                         | Wurzelschweißbarkeit: <b>nachgewiesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
| 23                                                                                                                                                                                                                         | Wanddicke: <b>maximal 30 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                      | 24   | Stromart und Polung: <b>G+, W</b>                                   |      |
| 25                                                                                                                                                                                                                         | Schweißposition nach DIN ISO 6947: <b>PA, PB, PC, PE, PF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
| 26                                                                                                                                                                                                                         | Höchste Betriebstemperatur im Kurzzeitbereich wie Grundwerkstoff, jedoch max.:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                      |      | <b>400 °C</b>                                                       |      |
| 27                                                                                                                                                                                                                         | Höchste Betriebstemperatur im Langzeitbereich max.:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                      |      | <b>---</b> °C                                                       |      |
| 28                                                                                                                                                                                                                         | Tiefste Betriebstemperatur wie Grundwerkstoff, jedoch nicht tiefer als:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                      |      | <b>-60 °C</b>                                                       |      |
| 29                                                                                                                                                                                                                         | Berechnungskennwert: <b>wie Grundwerkstoff</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
| 30                                                                                                                                                                                                                         | Bei Einsatz im Langzeitbereich: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
| 31                                                                                                                                                                                                                         | Korrosionsbeständigkeit nachgewiesen nach: <b>DIN 50914</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
| 32                                                                                                                                                                                                                         | Bemerkungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
| 33                                                                                                                                                                                                                         | Die Eignungsprüfung erfolgte auf der Grundlage des VdTÜV-Merkblattes 1153. Soweit in Rubrik 32 - Bemerkungen - nicht anders angegeben, ist dieser Schweißzusatz unter Beachtung des Anhangs I Abschnitt 4 der Druckgeräterichtlinie für den Einsatz nach Druckgeräterichtlinie geeignet.                                                         |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
| 34                                                                                                                                                                                                                         | Erläuterungen: A - angelassen      S - spannungsarmgeglüht      W - weichgeglüht      G+ - Gleichstrom Pluspol<br>L - lösungsgeglüht      St - stabilgeglüht                              G- - Gleichstrom Minuspol<br>u. abgeschreckt      U - ungeglüht                                W - Wechselstrom<br>N - normalgeglüht      V - vergütet |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
| 35                                                                                                                                                                                                                         | Erstellt durch: <b>TÜV NORD - Region Essen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |
| Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Herausgebers vorbehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                      |      |                                                                     |      |

Vertrieb: TÜV-Media GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Group