

		1 Hersteller/Lieferer: HAYNES International Inc., Kokomo USA-Indiana (Vereinigte Staaten)		2 Kennblatt- Nummer: 09679.02 03.2008	
3	Schweißzusatz: Drahtelektrode				5 Angaben des Herstellers
4	Marke: HASTELLOY C-2000				
7	Typ: EN ISO 18274 - S Ni6200 (NiCr23Mo16Cu2)				
11	Durchmesserbereich: 0,9 bis 1,2	mm	12	Hilfsstoffe: Schutzgase EN 439 - I3	
13	Die weitere Gültigkeit wird in der jeweils letzten Ausgabe der CD-ROM 'TÜV-eignungsgeprüfte Schweißzusätze' bescheinigt.				
15	Wärmebehandlung (Wb) nach dem Schweißen und Werkstoffe				
	Pos	Wb	Gruppe / Werkstoff 1	Text	Gruppe / Werkstoff 2
	A	U	NiCr 23 Mo 16 Cu		
	B	U	NiCr 23 Mo 16 Cu	verschweißt mit	NiCr 21 Mo 14 W
	C	U	NiCr 23 Mo 16 Cu	verschweißt mit	NiMo 16 Cr 15 W
	D	U	NiCr 23 Mo 16 Cu	verschweißt mit	NiMo 16 Cr 16 Ti
	E	U	NiCr 23 Mo 16 Cu	verschweißt mit	Gruppe 8.1
16	Die Werkstoffeteilung entspricht ISO 15608:2000				
21	Wurzelschweißbarkeit: nicht nachgewiesen				
23	Wanddicke: max. 40 mm			24	Stromart und Polung: G+
25	Schweißposition nach DIN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PE, PF				
26	Höchste Betriebstemperatur im Kurzzeitbereich wie Grundwerkstoff, jedoch max.:				450 °C
27	Höchste Betriebstemperatur im Langzeitbereich max.:				--- °C
28	Tiefste Betriebstemperatur wie Grundwerkstoff, jedoch nicht tiefer als:				-196 °C
29	Berechnungskennwert: Rp0,2: 280 MPa; Rp1,0: 300 MPa; Rm: 690 MPa 2)				
30	Bei Einsatz im Langzeitbereich: ---				
31	Korrosionsbeständigkeit nachgewiesen nach: SEP 1877 (Verfahren II) - Auswertung n. DIN 50914				
32	Bemerkungen: 1) VdTÜV-Werkstoffblatt Nr. 539 2) Anforderungen wie in Zeile 29 angegeben, sowie A >= 25%; KV (+20 °C) >= 54 J; KV (-196 °C) >= 32 J				
33	Die Eignungsprüfung erfolgte auf der Grundlage des VdTÜV-Merkblattes 1153. Soweit in Rubrik 32 - Bemerkungen - nicht anders angegeben, ist dieser Schweißzusatz unter Beachtung des Anhangs I Abschnitt 4 der Druckgeräte-richtlinie für den Einsatz nach Druckgeräte-richtlinie geeignet.				
34	Erläuterungen: A - angelassen S - spannungsarmgeglüht W - weichgeglüht G+ - Gleichstrom Pluspol L - lösungsgeglüht St - stabilgeglüht G- - Gleichstrom Minuspol u. abgeschreckt U - ungeglüht W - Wechselstrom N - normalgeglüht V - vergütet				
35	Erstellt durch: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München				
Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Herausgebers vorbehalten.					

Vertrieb: TÜV-Media GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Group