

# VdTÜV-Kennblatt für Schweißzusätze

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1</b> Hersteller/Lieferer:<br><b>SPECIAL METALS WELDING PRODUCTS COMPANY</b><br>mit Herstellerwerken gemäß VdTÜV Liste 1000 |                      |              |                                | <b>2</b> Kennblatt-<br>Nummer:<br><b>10749.00</b><br><b>05.2007</b> |               |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                          | Schweißzusatz: <b>Stabelektrode</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                      |              |                                | <b>5</b><br>Angaben<br>des<br>Herstellers                           |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                          | Marke: <b>Inconel WE 117</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| 7                                                                                                                                                                                                                          | Typ: <b>EN ISO 14172 - E Ni 6617 (NiCr22Co12Mo)</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| 11                                                                                                                                                                                                                         | Durchmesserbereich: <b>2,4 - 4,0</b> mm                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | 12                   | Hilfsstoffe: |                                |                                                                     |               |
| 13                                                                                                                                                                                                                         | Die weitere Gültigkeit wird in der jeweils letzten Ausgabe der CD-ROM 'TÜV-eignungsgeprüfte Schweißzusätze' bescheinigt.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| 15                                                                                                                                                                                                                         | Wärmebehandlung (Wb) nach dem Schweißen und Werkstoffe                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                            | Pos                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wb                                                                                                                             | Gruppe / Werkstoff 1 | Text         | Gruppe / Werkstoff 2           | Bem.                                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U                                                                                                                              | NiCr 23 Co 12 Mo     |              |                                |                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| 16                                                                                                                                                                                                                         | Die Werkstoffeinteilung entspricht ISO 15608:2000                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| 21                                                                                                                                                                                                                         | Wurzelschweißbarkeit: <b>nachgewiesen</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| 23                                                                                                                                                                                                                         | Wanddicke: <b>max. 15mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                      | 24           | Stromart und Polung: <b>G+</b> |                                                                     |               |
| 25                                                                                                                                                                                                                         | Schweißposition nach DIN ISO 6947: <b>PA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| 26                                                                                                                                                                                                                         | Höchste Betriebstemperatur im Kurzzeitbereich wie Grundwerkstoff, jedoch max.:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     | <b>600 °C</b> |
| 27                                                                                                                                                                                                                         | Höchste Betriebstemperatur im Langzeitbereich max.:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     | <b>950 °C</b> |
| 28                                                                                                                                                                                                                         | Tiefste Betriebstemperatur wie Grundwerkstoff, jedoch nicht tiefer als:                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     | <b>Rt °C</b>  |
| 29                                                                                                                                                                                                                         | Berechnungskennwert: <b>wie Grundwerkstoff im Kurzzeitbereich</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| 30                                                                                                                                                                                                                         | Bei Einsatz im Langzeitbereich: <b>1) siehe Seite 2</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| 31                                                                                                                                                                                                                         | Korrosionsbeständigkeit nachgewiesen nach: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| 32                                                                                                                                                                                                                         | Bemerkungen:<br><b>1) Die anwendbaren Zeitstandfestigkeitswerte sind auf der Seite 2 angegeben. Der im Zeitstandsbereich auftretende Zähigkeitsabfall ist zu berücksichtigen.</b>                                                                                                             |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| 33                                                                                                                                                                                                                         | Die Eignungsprüfung erfolgte auf der Grundlage des VdTÜV-Merkblattes 1153. Soweit in Rubrik 32 - Bemerkungen - nicht anders angegeben, ist dieser Schweißzusatz unter Beachtung des Anhangs I Abschnitt 4 der Druckgeräte-richtlinie für den Einsatz nach Druckgeräte-richtlinie geeignet.    |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| 34                                                                                                                                                                                                                         | Erläuterungen: A - angelassen      S - spannungsarmgeglüht      W - weichgeglüht      G+ - Gleichstrom Pluspol<br>L - lösungsgeglüht      St- stabilgeglüht      G- - Gleichstrom Minuspol<br>u. abgeschreckt      U - ungeglüht      W - Wechselstrom<br>N - normalgeglüht      V - vergütet |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| 35                                                                                                                                                                                                                         | Erstellt durch: <b>TÜV Rheinland Group</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |
| Die Vervielfältigung, die Verbreitung, der Nachdruck und die Gesamtwiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege bleiben, auch bei auszugsweiser Verwertung, der vorherigen Zustimmung des Herausgebers vorbehalten. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                      |              |                                |                                                                     |               |

**\*) Herausgeber: Verband der TÜV e.V.**

Vertrieb: TÜV-Media GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Group